



Denominazione	Caratteristiche	Stabilità
<p><i>Italiano</i> <b>Argento</b></p>	<p>Questo pigmento di origine inorganica, minerale e sintetica si ottiene dalla macinazione e polverizzazione dell'alluminio. La polvere di alluminio si è iniziata ad usare in questo secolo, ha uno scarso potere coprente e si può impiegare in affresco, encausto, tempera e olio.</p>	<p><b>Luce</b> ★ ★ ★ Medio</p>
<p><i>English</i> <b>Silver</b></p>	<p>Indice di rifrazione : 1,62</p> <p>Formula chimica: Al</p>	<p><b>Umidità</b> ★ ★ ★ ★ ★ Ottimo</p> <p><b>Calce</b> ★ ★ Medio Basso</p>

Testi a cura di [Morena Pedrini](#), sulla base di Giovanni Montagna, *I Pigmenti*, Firenze, Nardini, 1993.